



Technische gegevens

Volumieke massa	150 kg/m ³
Dikte brandwerende verflaag	1 mm

Afmetingen

1000 x 600 x 50 mm

Statische gegevens

Basis	Rotswol
	PROMASTOP®-E Liquid Brandwerende verf
Kleur	Wit

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.

Productomschrijving

PROMASTOP®-CB 50 is een fabrieksmatig voorgecoate harde rotswolplaat, die aan beide zijden voorbehandeld is met een laag verdunde brandwerende verf.

Voordelen

- Onbrandbaar
- Gebruiksklaar
- Goed isolerend vermogen
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Fabrieksmatig aangebrachte brandwerende coating (onderworpen aan kwaliteitscontrole)

Toepassingen

PROMASTOP®-CB 50 herstelt de brandweerstand van het compartiment tot EI 120 in volgende toepassingen in binnenklimaat (Z₂) (niet geschikt voor blootstelling aan hoge vochtigheidsgraad):

- Brandwerende afdichtingen van openingen in massieve wanden en vloeren rond brandkleppen.

Verwerking en afwerking

- Snij of zaag de PROMASTOP®-CB 50 plaat op maat in functie van de af te dichten opening en de brandklep.
- Smeer de kopse kanten van de PROMASTOP®-CB 50 plaat in met PROMASTOP®-E Liquid brandwerende verf.
- Plaats de op maat gesneden, ingesmeerde stukken in de opening.
- Vul eventuele resterende kleine openingen op met PROMASTOP®-E Paste brandwerende pasta.
- Breng over het volledige oppervlak en de aansluitingen een afwerkingslaag aan met PROMASTOP®-E Liquid brandwerende verf.

Raadpleeg onze "Handleiding voor het aanbrengen van PROMASTOP®-I/E / Liquid & Paste" voor gedetailleerde plaatsingsinstructies.

Certificaten & goedkeuringen

- Brandweerstand: getest tot 120 minuten rond brandkleppen volgens de Europese normen.

Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies van de fabrikant van de brandklep in kwestie en onze "Handleiding voor het aanbrengen van PROMASTOP®-I/E Liquid & Paste" voor de uitvoeringsmodaliteiten.

Transport en opslag

- Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.

Veiligheid in gebruik

- Draag rubberen handschoenen en de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met de huid en de ogen te voorkomen.
- Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik van door industriële en professionele gebruikers kan worden aangevraagd.